

GARDALITHE®-GTR

LE LIANT HYDRAULIQUE ROUTIER ECOLOGIQUE ET POLYVALENT

- Traitement des sols en place
- Traitement des matériaux en centrale de malaxage
- Traitement de graves

Le liant GARDALITHE-GTR est un mélange constitué majoritairement de cendres volantes et de laitier moulu produits par SURSCHISTE, associé à des activateurs soigneusement dosés afin de développer leurs potentiels hydrauliques et leurs résistances mécaniques. Le liant GARDALITHE-GTR est fabriqué à Meyreuil, en Provence.

FAIBLE EMPREINTE CARBONE

Son empreinte carbone, la plus faible du marché, est de l'ordre de 100 kg CO₂ eq. Par tonne produite.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Le suivi du liant est assuré sur la base des prescriptions de la norme NF P 15-108 et NF 13-282 et fait l'objet d'un Plan Qualité.

Des études ont été menées avec la Direction territoriale Méditerranée du CEREMA (ex CETE Méditerranée) en traitement de sols A2 et Graves GONTERO et MALESPINE. Les résultats figurent sur la FTP et sont disponibles sur demande à l'agence Surschiste de Meyreuil.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Il est parfaitement adapté au traitement de graves en centrale et au retraitement en place d'un grand nombre de matériaux. Il a l'avantage d'avoir un délai de maniabilité élevé et une cinétique de durcissement maîtrisé.

- **UTILISATION EN TRAITEMENTS DE GRAVES** de nature calcaires, siliceuses, silico-calcaires.
- **UTILISATION EN TRAITEMENTS DE SOLS** pour la création de couches de forme, de chaussées, de parkings, de plateformes, de routes forestières et agricoles.



LIEU DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE :

SURSCHISTE - Agence régionale SUD
BP 8
CENTRALE DE PROVENCE
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 58 30 32
Fax : 04 42 58 32 79
Mail : sud@surschiste.com
Site internet : www.surschiste.com



CONDITIONNEMENT

En vrac par camion-citerne, 30 t minimum par livraison sauf accord commercial préalable.

LES RECOMMANDATIONS D'USAGE

Les dosages à respecter varient en fonction du type d'application, de la nature et de la qualité des matériaux à traiter.

Les dosages ci-dessous sont donnés à titre indicatif :

- Traitements de sols :
 - Remblais.....dosage 2 à 4%
 - Couche de forme.....dosage 4 à 7 %
 - Assises de chaussées.....dosage 4 à 7 %
- Traitement de graves :
 - Bronzo.....dosage 4 à 7 %
 - Malespine.....dosage 4 à 7 %

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Voir la FTP disponible sur demande



LIEU DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE :

SURSCHISTE – Agence régionale SUD
BP 8
CENTRALE DE PROVENCE
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 58 30 32
Fax : 04 42 58 32 79
Mail : sud@surschiste.com
Site internet : www.surschiste.com